

Στοιχεία	Δομητική πλάη	Ενεργόν όργανον	Θετική πλάη	Εκπολιωτικόν	Ηλεκτρογεντική δύναμις εἰς βόλτ
Danieli	Ψευδάργ. ημαλγωμένος	Διάλ. θετικού ψευδαργύρου κατὰ τὸ $\frac{1}{2}$ κεκορεσμένην	Χαλκός	Διόλυσις κεκορεσμένη, θετικού χαλκού	1.07
Carré	Κύλινδρος ψευδαργύρου	Διάλ. θετικού ψευδαργ. εἰς 20 ^η Baumé	Εὐρυρότερος χαλκός	Θετικός χαλκός	1.07
Marie Davy	Ψευδάργ. ημαλγωμένος	Υδαρ μετά θετικ. ὀξέος $\frac{1}{20}$	Εὐρυρότερος χαλκός	Θετικός ψευδαργύρος	1.52
Grove	"	"	Πλατινή	Πυκνόν νιτρικόν ὄξύ	1.96
Bunsen	"	"	Εὐρυρότερος χαλκός	"	1.90
Poggendorff	"	"	"	Διόλυσις χαλκού 100 γρ., υδαρ 1000 "	2.02
Grenet	"	[Τὸ αὐτὸ ὕγρον ὡς ἐνεργόν καὶ ἐκπολιωτικόν]	"	Θετικόν ὄξύ	2
Sullivan	"	Υδαρ μετά θετικ. ὀξέος $\frac{1}{20}$	"	Χρωμικόν ὄξύ	2
Renard	Υδαρ μετά θετικ. ὀξέος	Υδαρ μετά θετικ. ὀξέος	Κύλινδρος ἀργύρου ἐπιπλεγματωμένος	Χρωμικόν ὄξύ	1.25
Leclanché	Ψευδάργυρος	Διάλ. ὡρυζανόφυκτος ἀμύων	Εὐρυρότερος χαλκός	Υπεροξείδιον μανγνησίου	1.48
Fuller	Ψευδάργ. ημαλγωμένος	Υδαρ μετά θετικού ὀξέος	"	Διχρωμικόν πάλιν	2
Higgins	"	"	"	"	2.20
Trouvé	"	"	"	"	2
Lalande-Sharpen	"	Διάλ. καυστικού καλίου	Σίδηρος	Διοξειδιον χαλκού	0.85
Upward	"	Διάλ. γλωριούλου ψευδαργ.	Εὐρυρότερος χαλκός	Χλωρίον (ἀραιώδες)	2