

ΔΙΑΦΟΡΑ.

Περὶ κατασκευῆς μελάνης διὰ τοὺς ἐκ
χάλυβος καλάμους,

Ἡ συνήθης μελάνη ἔνεκα τοῦ ἐν αὐτῇ ἐμπειριεχομένου θειϊκοῦ
ὑξέος τὸ ὄποιον ἐκ τοῦ θειϊκοῦ σιδήρου ἀποχωρίζεται, καθὼς
καὶ ἐξ αἰτίας τοῦ ὅξους τὸ ὄποιον προστίθεται εἰς τὴν πεπυκνω-
μένην μελάνην, φθείρει τοὺς μεταλλικοὺς καλάμους καὶ ἀποκαθι-
στᾷ αὐτοὺς πολλὰ ὅξεῖς, ὥστε, πολλοὶ οἵτινες ἐμεταχειρίζοντο
τοὺς καλάμους τούτους, πάλιν τοὺς παρήτησαν. Τὰ ριθέντα προέρ-
χονται ὅμως μόνον ἀπὸ μὴ κατάλληλον μελάνην καὶ τούτου ἔν-
κα νομίζω ὅχι ἀπὸ σκοποῦ νὰ διακοινώσω σύνθεσίν τινα, διὸ ἡς
ἀποτελεῖται ἀξιόλογας μελάνη γρήσιμος διὰ τοὺς μεταλλικοὺς
καλάμους. Πρὸς τοῦτο πυροῦται 1]4 λίτρας θειϊκοῦ σιδήρου εἰς
πηλίνην χύτραν, μέχρις οὗ προαχθῇ ἐρυθρά τις μάζα, δηλαδὴ ἕως
ὅτου τὸ ὑποξείδιον τοῦ σιδήρου μεταβληθῇ εἰς ὅξειδιον καὶ τὸ θει-
κὸν ὅξην ἐκλυθῇ ἐντελῶς. Ζέονται ἐπομένως 1[4 ὥρας ἀδρομερῶς
κοπανιζομένων κηκκίδων λόδιον ἐν, ἀραβικοῦ κόμμεος 1[2 λόδιον,
όμβριον ὑδατος λόδια 10· μετὰ τὴν ζέσιν αὐτῶν προστίθεται
τοῦ ἄνω ἐκτεθέντος ἐρυθροῦ ὅξειδιον 1[3 δραμμίου. Ἡ μελάνη
ἀποκαθίσταται πάρκυται ἐντελῆς καὶ δὲν φθείρει τοὺς μεταλλικοὺς
καλάμους, ἔηραίνεται ταχέως καὶ ἐὰν ἦθελεν εύρωτια προστίθεν-
ται σταγόνες τινὲς Κρεοσώτου ἢ κόκκοι τινὲς τοῦ ἐρυθροῦ ὅξειδιού
τοῦ ὑδραργύρου.

Κατασκευὴ χυτῶν τοίχων.

Πρὸ ὄλιγων ἐτῶν ἐφευρέθη νέος τρόπος τοῦ οἰκοδομεῖν, ὅστις
συνίσταται εἰς τὸ νὰ κατασκευασθῶσι οἱ τοίχοι τῶν οἰκοδομημάτων
διὸ ἐγχύσεως τινὸς φυράματος εἰς τύπους κατασκευασμένους ἀπὸ
σαγίδια.